

Produktdatenblatt

Artikel: Concreto Verbundplatte

Farbe Antracita, Granito-Gris, Catania, Cemento-Grigio, Cemento-Nero, Concrete- Graphite, Concrete-Grey, Concrete-Ice, Granito-Beige, Madera-Avana, Madera-Grigio, Madera-Tabacco, Matera

Oberfläche Keramisch

Hersteller Gerwing Steinwerke GmbH
Industriestraße 52
49451 Holdorf

Produktdefinition Keramik im Verbund mit Massivbeton

Strukturierte Oberfläche ✓ Verschmutzungsarm und pflegeleicht ✓
Marmorierte Farbgebung ✓ Frost- und trittsicher ✓

Produktionsdatum Siehe Verpackungszettel an der Palette

Einfärbung ohne Vorsatz Kern

Lieferprogramm/ Handelsmaß (cm)	Nennmaß			Fase	Abstandshalter	Bedarf (Stück/m ²)	Gewicht (kg/m ²)
	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)				
90x45x4	900	450	40	x	x	2,47	90
90x90x4	900	900	40	x	x	1,23	90

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Gebrauchstauglichkeit Siehe besondere Hinweise

Einsatzbereiche Nicht verkehrsbelastete Flächen: Haus- und Gartenanlage, Dach- und Terrassenflächen, Wintergärten etc.

Bauphysikalische Angaben Salzstreuung: Nicht zugelassen.

Mittelpunktwölbungen: Sind bauphysikalisch bei der Herstellung nicht vermeidbar und sind bei der Verlegung durch den Verlegeverband und Fuge auszugleichen.

Konische Fugenform: Concreto Verbundplatten verjüngen sich rundum im Betonkern der Platten, sodass die später verfüllten Fugen nach unten zur Bettung breiter werden.

Pflege und Reinigung Die Fläche kann trocken oder nass abgereinigt werden.

Nennmaß: Für die Herstellung einer Platte vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte.

Rastermaß: Nennmaß + Abstandshalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m².

Handelsmaß: Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit wird 21 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe des Datenblattes werden vorherige ungültig.

Stand: März 26



Verlegehinweise