

Farbe Basalto, Grafite, Greige Terra

Oberfläche eben/glatt

Hersteller Gerwing Steinwerke GmbH
Industriestraße 52
49451 Holdorf

Produktdefinition Gestaltungspflaster in 3 Farbausführungen mit unterschiedlichen Farbchargierungen.

marmorierte Farbgebung ✓ einfach zu verlegen ✓ tiefenimprägniert ✓
witterungsbeständig und dauerhaft trittsicher ✓

Produktionsdatum Siehe Verpackungszettel an der Palette

Einfärbung ☐ ohne ☒ Vorsatz ☐ Kern

Lieferprogramm/ Handelsmaß (cm)	Nennmaß			Fase	Transportschutz	Bedarf (Stück/m²)	Gewicht (kg/m²)
	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)				
33,75x15x8	334	147	80	mit	mit	20	180

Technische Spezifikation gem. DIN EN 1339	PKDT
--	------

Abweichungen entsprechend DIN EN 1339 Punkt 5.2.4

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Gebrauchstauglichkeit siehe besondere Hinweise

Einsatzbereiche PKW und LKW befahrbar; Anmerkung: nur gelegentliche LKW Befahrungen.
Gartenwege und Wege rund ums Haus, Garagenzufahrten, Parkplätze,
Innenhöfe, Gehsteige, Gehwege und Terrassen.

Verlegung Fugenausbildung: Ein Fugenabstand von 3 bis 5 mm ist einzuhalten. Die Platten dürfen nicht knirsch verlegt werden.

Verlegeverband: Die Verlegung im Halbverband ist aufgrund einer möglichen, bauphysikalisch nicht vermeidbaren Mittelpunktwölbung nicht vorgesehen.
Wir empfehlen die eine Verlegung auf Kreuzfuge oder im 3/4 bzw. 7/8 Verband.

Seitlicher Abschluss: Durch Schneiden des gewünschten Formates. Auf eine ausreichende Fugenfüllung ist zu achten, um Kantenabbrüche zu vermeiden.

Die Platten sind jederzeit aufgrund der ungebundenen Bauweise einzeln oder größer flächig austauschbar.

Verlegearten: Handverlegung

Bauphysikalische Angaben

Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Die Salzstreuung sollte sich auf ein Minimum reduzieren.

Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt sowohl eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle als auch eine Fremdüberwachung durch staatlich akkreditierte Prüfanstalten.

Pflege und Reinigung

Die Fläche kann trocken oder nass abgereinigt werden. Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung der Reiniger aus dem Gerwing Reinigungsprogramm.

Auf eine ausreichende Fugenfüllung ist zu achten, um Kantenabbrüche zu vermeiden.

Steine sind jederzeit einzeln oder größerflächig austauschbar

Nennmaß: Für die Herstellung einer Platte vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte.

Rastermaß: Nennmaß + Abstandhalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m².

Handelsmaß: Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit wird 21 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe des Datenblattes werden vorherige ungültig.

Stand: Juni 26



Verlegehinweise