

Produktdatenblatt

Artikel: Gerlo Deluxe Kombi Terrassenplatten

Farbe	Le Mans, Cannes, Marseille, Monaco
Oberfläche	strukturiert/gestrahlt
Hersteller	Gerwing Steinwerke GmbH Industriestraße 52 49451 Holdorf
Produktdefinition	Beschichtetes Plattensystem in 4 Farbausführungen mit unterschiedlich starken Farbchargierungen. Die Beschichtung ist absolut frei von Lösemitteln. Große Auswahl an Farben und Formaten, Verlegung im Kombiformat (40er Raster), Pflegeleichte Oberfläche und reduzierte Schmutzaufnahme durch werksseitige Beschichtung, Einsatz von hochwertigen Natursteinkörnungen, Algen- und mooshemmend, Kein Verblassen der Farben, Keine Kalkausblühungen, witterungsbeständig und dauerhaft Rutschhemmend nach DIN 51130: R 10
Produktionsdatum	Siehe Verpackungszettel an der Palette

Einfärbung ☐ ohne ☒ Vorsatz ☐ Kern

Lieferprogramm/ Handelsmaß (cm)	Nennmaß			Fase	Transportschutz	Bedarf (Stück/m²)
	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)			
40x40x5	395	395	50	(R5+1)x2	✓	6,25
40x20x5	395	195	50	(R5+1)x2	✓	12,5
20x20x5	195	195	50	(R5+1)x2	✓	25

Gewicht (kg/m²)	110	
Technische Spezifikation gem. DIN EN 1339	PLDSI4	40x40x5 40x20x5
Technische Spezifikation gem. DIN EN 1338	DI	20x20x5

Abweichungen entsprechend DIN EN 1338 und DIN EN 1339

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Gebrauchstauglichkeit siehe besondere Hinweise

Einsatzbereiche Nicht verkehrsbelastete Flächen: Haus- und Gartenanlagen, Terrassenflächen, Wintergärten etc.

Verlegung Fugenausbildung: Ein Fugenabstand von 3 bis 5 mm ist einzuhalten. Die Platten dürfen nicht knirsch verlegt werden. Die Verwendung von Fugenkreuzen garantiert eine gleichmäßige Fugenbreite von 4 mm.

Produktdatenblatt

Artikel: Gerlo Deluxe Kombi Terrassenplatten

Verband: Die 4 erhältlichen Farbvariationen erlauben eine Vielzahl von Verlegemustern.

Seitlicher Abschluss: Durch Schneiden des gewünschten Formates.

Verlegearten: Handverlegung

Verlegehinweise

Es gelten die aktuellen Ausgaben der DIN 18318, TL Pflaster-StB 06, ZTV-Pflaster-StB 06 und MFP 1 (2003), ZTV-Wegebau (FLL) (2013) sowie die Einbau- und Verlegehinweise der Fa. Gerwing Steinwerke GmbH.

Die Platten sind vor dem Einbau durch Inaugenscheinnahme zu prüfen. Sofern Zweifel oder Bedenken bestehen, darf mit den Verlegearbeiten nicht begonnen werden. Bei Verarbeitung von fehlerhaftem Material entfallen sämtliche Reklamationsansprüche (insbesondere Kosten für Neuverlegung, Materialkosten etc.).

Bauphysikalische Angaben

Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Die Salzstreuung sollte sich auf ein Minimum reduzieren.

Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt sowohl eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle als auch eine Fremdüberwachung durch staatlich akkreditierte Prüfanstalten.

Pflege und Reinigung

Alle werksseitig endbehandelten Plattensorten dürfen nicht zusätzlich imprägniert, versiegelt oder beschichtet werden. Eine regelmäßige Unterhaltspflege wird jedoch empfohlen. Generell sollen alle Verschmutzungen kurzfristig entfernt werden. Wir empfehlen die Oberfläche der Platten mit einem Besen (kein Drahtbesen) unter Zuhilfenahme von fließendem Wasser mit eventuellem Einsatz von neutraler Schmierseife zu reinigen.

Staunässe von Pflanzkübeln sollte verhindert werden, da dadurch die Beschichtung angegriffen werden kann.

Platten sind jederzeit einzeln oder größerflächig austauschbar.

Nennmaß: Für die Herstellung einer Platte vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte.

Rastermaß: Nennmaß + Abstandshalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m².

Handelsmaß: Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe des Datenblattes werden vorherige ungültig.

Stand: 25.08.2026



Verlegehinweise