

## Produktdatenblatt

### Artikel: Corda Antik Pflaster

<b>Farbe</b>	Anthrazit, Grau
<b>Oberfläche</b>	gebrochen/glatt
<b>Hersteller</b>	Gerwing Steinwerke GmbH Industriestraße 52 49451 Holdorf
<b>Produktdefinition</b>	Antikes Riemchenpflaster mit gebrochenen Kanten in 2 Farbausführungen. _ Ziegelsteinoptik, Gut kombinierbar mit modernen Terrassenplatten, Vielfältige Verlege Möglichkeiten, tiefenimprägniert, witterungsbeständig und dauerhaft trittsicher
<b>Produktionsdatum</b>	Siehe Verpackungszettel an der Palette
<b>Einfärbung</b>	<input type="checkbox"/> ohne <input checked="" type="checkbox"/> Vorsatz <input checked="" type="checkbox"/> Kern  (alle Farben)                      (nur Anthrazit)

Lieferprogramm/ Handelsmaß (cm)	Nennmaß			Fase	Transportschutz	Bedarf (Stück/m <sup>2</sup> )	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Beschreibung			
21x7x8	206	66	80	gebrochen	✓	68	180

<b>Technische Spezifikation gem. DIN EN 1338</b>	<b>DI</b>
--	-----------

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

<b>Gebrauchstauglichkeit</b>	Siehe besondere Hinweise
<b>Einsatzbereiche</b>	PKW und LKW befahrbar, Gartenwege und Wege rund ums Haus, Garagenzufahrten, Parkplätze, Innenhöfe, Gehsteige, Gehwege und Terrassen.
<b>Bauphysikalische Angaben</b>	Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Die Salzstreuung sollte sich auf ein Minimum reduzieren.  <b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt sowohl eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle als auch eine Fremdüberwachung durch staatlich akkreditierte Prüfanstalten.
<b>Pflege und Reinigung</b>	Die Fläche kann trocken oder nass abgereinigt werden.  Auf eine ausreichende Fugenfüllung ist zu achten.  Steine sind jederzeit einzeln oder größerflächig austauschbar.

### Artikel: Corda Antik Pflaster

**Nennmaß:** Für die Herstellung einer Platte vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte.

**Rastermaß:** Nennmaß + Abstandshalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m<sup>2</sup>.

**Handelsmaß:** Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

**Besondere Hinweise:**

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe des Datenblattes werden vorherige ungültig.

**Stand: März 26**



**Verlegehinweise**